

Epasit Sandstein-Saniersystem

Система восстановления камня

Общая характеристика

Epasit Sandstein-Saniersystem 2000 предназначена для ремонта, замещения и имитации натурального камня. Служит для реставрации либо имитации каменных оконных переплетов, подоконников, ступеней, балясин, перил, карнизов, скульптур, элементов фасадного каменного декора, бетонных изделий, кирпича, искусственного камня.

Epasit Sandstein-Saniersystem 2000 имеет отличную адгезию с любыми впитывающими минеральными основаниями, при этом вовсе не обязательно использовать механические методы усиления адгезии. Система позволяет нанесение слоя толщиной от 2 - 2,5 см на вертикальные и от 2 - 3,5 см на горизонтальные поверхности за один день. По истечению 24 часов возможно беспроблемное нанесение последующего слоя. Затворенный продукт сохраняет стабильную форму, внутренние напряжения практически отсутствуют. Продукты системы можно отливать и прессовать в формах, либо протягивать подходящим инструментом (копиром). Возможна реставрация самых мелких утрат и сколов, материал мелкой фракции легко вытягивается «в ноль».

Свойства

В состав системы **Epasit Sandstein-Saniersystem 2000** входят следующие продукты:

Sandstein-Saniermortel epasit SSM – степень зернистости от 0,2 до 1,2 мм – чисто минеральный продукт, поставляется в 6-ти стандартных цветах, либо по запросу (например, по образцу камня непосредственно с объекта).

Fixal epasit FX – водный активатор сцепления для производства грунтовочного шлама, а также для затворения **Sandstein-Saniermortel epasit SSM**.

Steinschlamme epasit ST – готовый к применению тонкослойный продукт для каменной имитации на больших поверхностях.

Обработка

Ослабленные и дефектные места удаляются до здорового ядра, основание должно быть чистым, сухим и несущим. Температура окружающей среды и основания не должна быть ниже +5 °С. Не наносить продукт в преддверии заморозков, сохранять нанесенное покрытие от дождя в течении 24 часов.

Технические характеристики

Форма поставки	Sandstein-Saniermortel epasit SSM – мешок 20 кг Fixal epasit FX – канистра 5 л и 10 л (оба продукта могут поставляться в варианте (Kombibox) 4 кг сухой смеси и 1 л жидкости) Steinschlamme epasit ST – ведро 10 кг
Расход	400 - 500 г/м ²
Хранение	Sandstein-Saniermortel epasit ssm – хранить в сухом месте мин. 6 месяцев Fixal epasit fx и Steinschlamme epasit st – хранить в теплом помещении мин. 6 месяцев

Ремонт и замещение утрат

Sandstein-Saniermortel epasit SSM не разбавлять водой, применять только **Fixal epasit FX**. Для этого необходимо получить раствор шламообразной консистенции и кистью нанести на контактные места тонким слоем в качестве грунтовки (адгезионного моста сцепления).

Sandstein-Saniermortel epasit SSM размешать с возможно меньшим количеством **Fixal epasit FX**, чтобы получилась пластичная, однако стабильная по форме масса. На еще свежий, клейкий адгезионный мост нанести полученный раствор на толщину до 2,5 см на вертикальной и 3,5 см на горизонтальной поверхности. Последующие слои накладывать без грунтования, выдерживая технологический перерыв 24 часа. Раствор замешивать на 30 минут работы.

Мелкозернистый **Sandstein-Saniermortel epasit SSM** можно вытягивать «в ноль». Крупнозернистый использовать для заполнения больших утрат, при этом помнить, что у него быстрее наступает время начала схватывания, необходимо контролировать и не пропустить время придания поверхности шероховатости для нанесения последующих слоев.

После полного отверждения, восстановленную поверхность можно обрабатывать как обычный натуральный камень, любым подходящим инструментом, вплоть до наждачной бумаги.

Расход: 1,8 кг/л пустотелого пространства.

Нанесение тонким слоем на большие площади для имитации каменной поверхности: **Steinschlamme epasit ST** перед применением хорошо размешать миксером, воду не добавлять.

Нанести на чистую, сухую, несущую поверхность макловицей либо кистью с длинной щетиной. Для интенсификации цвета можно применять нанесение нескольких слоев, соблюдая при этом технологические перерывы (предыдущий слой должен полностью отвердеть). Защищать от дождя до полного высыхания.

Импортер

BAUSYSTEMS
www.bausystems.com.ua,
office@bausystems.com,
+38 068 337 87 89,
+38 068 847 89 95

Выпуск 06/07

Продукты epasit доказали свою пригодность на практике. Однако поскольку в строительстве возможны разные условия, мы рекомендуем до начала работ опробовать предоставленные материалы, чтобы получить как навыки по технологии переработки материалов и представление о расходе.

После появления нового информационного листа о продукте epasit, этот теряет свою актуальность.