

IMBERAL® DAB 30P

Однокомпонентный, не содержащий растворителей жидкий пластик для эластичной и долговременной герметизации деталей

Свойства

IMBERAL® DAB 30P – однокомпонентный жидкий пластик, который вступает в реакцию с влагой, образуя постоянно эластичное уплотнение (гидроизоляцию), легко наносится кистью или валиком. **IMBERAL® DAB 30P** можно без ограничений применять на металлах и пластмассах.

- Эластичный даже при низких температурах
- Устойчивый к ультрафиолетовым лучам и погодным условиям
- Простой в применении
- Не содержит стирол
- Отвердевает при атмосферной влажности
- Может наноситься кистью и валиком
- Обладает хорошей адгезией с основанием
- Стойкий к щелочам
- Водонепроницаемый
- Совместимый с битумом

Применение

IMBERAL® DAB 30P используется в качестве герметизирующего материала во всех областях строительства. Особенно подходит для уплотнения соединений деталей, оконных соединений, полноразмерных окон и дверей. Продукт также применяется в качестве уплотнения швов между металлом, нержавеющей сталью, пластмассами и минеральными основаниями. Имеет хорошую адгезию к битуму и к кровельному покрытию, а также к бетону.

Области применения:

- Гидроизоляция покрытых грунтом потолков(W3-E) и зоны цоколя (W4-E) согласно DIN 18533
- Окна и двери в наружной зоне
- Стыки под подоконниками
- Соединения между металлом/медью и пластмассой
- Швы сборных элементов железобетонных конструкций в подвалах
- Зазоры в бетонных конструкциях согласно PG-FBB& и PG-ÜBB.
- Края стыков на балконах и террасах
- Проходки
- Легкие скважины

Технические характеристики

Упаковка	жестяное ведро
Тара	7,5 кг
Цвет контрольной окраски	серый
Плотность	1,60 кг/л
Температура обработки	от +5 °С до +30 °С
Удлинение при разрыве	около 80 %
Хранение	9 месяцев

Расход

В зависимости от нагрузки и основания	2,5-3,5 кг/м ²
---------------------------------------	---------------------------

IMBERAL® DAB 30P

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным и не содержать веществ, нарушающих адгезию. Соединительные швы необходимо герметизировать с помощью **HADALAN® FC240 22S**, для предотвращения появления трещин нанести **IMBERAL® DAB 30P**. Используйте **HADALAN® HV Uni 30DD** в качестве грунтовки для минеральных и впитывающих подложек. Необходимое количество: около 150 мл/м², время высыхания: 20 минут.

Требуемое количество для невпитывающих подложек, таких как металлы, цветные металлы и пластмассы, составляет около 50 мл/м². Для этого продукт нужно нанести на кусок ткани и протеретью поверхность. Материал можно наносить на старый битум без грунтовки.

В случае сомнений и неясностей с подложками следует провести пробное нанесение.

Пожалуйста, обратите внимание, что **HADALAN® HV Uni 30DD** содержит растворители.

Обработка поверхности

Контейнер следует открывать осторожно, не повреждая края, чтобы при необходимости снова закрыть его. Нанесите и равномерно распределите продукт с помощью кисти или валика. Следующем слое уложите флигели **DAKORIT® DV110 89V**. Укладка второго слоя может быть осуществлена на еще свежем покрытии или после его высыхания. После отверждения поверхность устойчива к нагрузкам.

Процесс отверждения можно значительно ускорить, добавив ускоритель реакции **DAKORIT® SpeedUp 17DD**. Следует соблюдать соответствующие инструкции по применению.

Меры предосторожности

IMBERAL® DAB 30P не подвергается влияниям погодных условий, поскольку продукт обладает высокой атмосферостойкостью. Однако, если **IMBERAL® DAB 30P** постоянно поддается механическим нагрузкам, рекомендуется использование подходящей защиты. В подвалах обычно устанавливаются дренажные плитки и изоляционные материалы. В этом случае применяются защитные покрытия в соответствии с DIN 18533.

Системные продукты hahne

HADALAN® HV Uni 30DD
HADALAN® FC240 22S
DAKORIT® DV110 89V
DAKORIT® SpeedUp 17DD

Важные замечания

- Закрывайте герметично контейнеры и применяйте содержимое без промедления.
- Храните «вверх ногами».

Состав

Полиуретановая смола, наполнители, растворители.

Рекомендации по охране труда

Информация относительно безопасности при транспортировке, хранении и использовании продукта предоставлена в обновленном паспорте безопасности.

Утилизация

Согласно местным правилам утилизации.

Импортер

BAUSYSTEMS
www.bausystems.com.ua,
office@bausystems.com,
+38 068 337 87 89,
+38 068 847 89 95

Эта информация основана на многочисленных испытаниях и практическом опыте. Однако она не распространяется на все области применения. В случае сомнений, мы рекомендуем Вам протестировать материал перед его использованием. В связи с постоянным совершенствованием продукта, данная информация может быть изменена без предварительного уведомления. Наши общие положения и условия действуют по состоянию на август 2019.