

VESTEROL[®] SSW 180S

Не содержащая растворителей, водоталкивающая
силан-силоксановая пропитка для гидрофобизации
фасадов

Свойства

VESTEROL[®] SSW 180S – не содержащая растворителей, готовая к применению, паропроницаемая пропитка, обладающая высокой стойкостью к щелочам.

После высыхания продукт не образует липкой, видимой пленки.

- Устойчивость к дождевым осадкам
- Стойкое водоотталкивающее действие
- Наличие слабовыраженного запаха
- Хорошая проникающая способность
- Стойкость к щелочам

Применение

VESTEROL[®] SSW 180S используется для гидроизоляции впитывающих минеральных поверхностей, для защиты от проникновения влаги кирпичной и глиняной облицовочной кладки, минеральной наружной штукатурки, бетона, газобетона и аналогичных оснований. Продукт также применяется для защиты от плесени и мха, высолов вследствие проникновения влаги и отслоения при морозе.

Области применения:

- Глиняная кладка
- Песчано-известняковая кладка
- Штукатурка
- Бетон, газобетон
- Абсорбирующий клинкер

Технические характеристики

Упаковка	пластиковая канистра
Тара	20 л / 5 л
Форма поставки	24/ 120 канистр/ поддон
Температура обработки	от +5 °С до +35 °С
Хранение	12 месяцев в далеком от замерзания месте

Расход

В зависимости от впитывающей способности поверхности	0,3 – 0,6 л / м ²
--	------------------------------

VESTEROL[®] SSW 180S

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, без пыли и мусора. Перед пропиткой заделайте поврежденные соединения, дефекты и трещины шириной более 0,5 мм.

Удалите сильные загрязнения, вызванные промышленными отложениями и сажей. Покройте прилегающие поверхности, окна, алюминиевые рамы и двери фольгой. Удалите свежие брызги **VESTEROL® SSW 180S** водой.

Обработка поверхности

1. Нанесите продукт с помощью пневматического распылителя (под высоким давлением) или кровельной щетки снизу-вверх, чтобы стекающая вниз жидкость проникала на уже пропитанную поверхность. Дозируйте количество материала таким образом, чтобы слой стекающей жидкости составлял 20 - 30 см.
2. Вымойте все рабочие инструменты водой сразу после использования.

Избегайте образования тумана при распылении.

Для достижения максимально высокой степени проникновения покрытия нанесите **VESTEROL® SSW 180S** в два слоя (пока еще влажный первый слой).

Важные замечания

- Соблюдайте температуру обработки + 5 °C до + 35 °C.
- Полная эффективность пропитки наступает примерно через 4 недели.
- Для обеспечения длительной гидроизоляции фасад необходимо повторно обрабатывать примерно через каждые 10 лет (в зависимости от конкретного строительного материала).
- Срок службы пропитки зависит от расхода материала, объема пор, глубины проникновения и атмосферных воздействий на покрытие.
- Только для вертикальных и наклонных поверхностей.
- Не применяйте для защиты от напорной воды.

Состав

Силоксан, силан, вода, вспомогательные вещества.

Рекомендации по охране труда

Дополнительная информация относительно безопасности при транспортировке, хранении и использовании продукта предоставлена в текущем паспорте безопасности.

Утилизация

Согласно местным правилам и нормам.

Импортер

BAUSYSTEMS

www.bausystems.com.ua,

office@bausystems.com,

+38 068 337 87 89,

+38 068 847 89 95

Эта информация основана на многочисленных испытаниях и практическом опыте. Однако она не распространяется на все области применения. В случае сомнений, мы рекомендуем Вам протестировать материал перед его использованием. В связи с постоянным совершенствованием продукта, данная информация может быть изменена без предварительного уведомления. Наши общие положения и условия действуют по состоянию на ноябрь 2019.